



ستار تکس  
STARTEX

EXTERIOR خارجی

PREMIUM



## STARTEX

## ستار تكس

ستار تكس تكسيه جافة ذات أساس أسمنتي مطورة كيميائياً مضافاً إليها الحصوة بأحجام متدرجة للتشطيب الخشن للواجهات الأسمنتية والجبسية والأسقف والأسطح الخرسانة الملساء ينفذ باستخدام ماكينات الرش وبالطرق اليدوية ( البروة الفايبر & المالك ).

### طريقة التنفيذ

- 1- ينظف السطح جيداً من الأتربة و أي ملوثات كزيت وشحوم و يفضل رش السطح بالماء قبل التطبيق.
- 2- يتم إضافة محتويات الشكارة ٢٥ كجم إلي ٦,٥ - ٧ لتر ماء نظيف وتخلط جيداً.
- 3- ويفضل الخلط الآلي للحصول علي قوام متجانس .
- 4- يترك الخليط لمدة ٥ - ١٠ دقائق للحصول علي التجانس.
- 5- يفرد الخليط باستخدام ماكينة الرش أو بالطرق التقليدية ( البروة ) وتشطب بالمس بالمالك .
- 6- أو حسب الشكل المطلوب بسمك ٣ - ٥ حسب حجم الحصوة للحصول علي وجه واحد .
- 7- يتم إتباع ما سبق لعمل وجه ثاني حسب احتياج السطح بعد الجفاف للوجه الأول ٢٤ ساعة علي الأقل .



جفاف سطحي



إعادة الدهان



سكينه المعجون



معدل الضرر



تحفظ بعيداً  
عن أشعة الشمس

صنع في مصر



عند التسليم

### المميزات :

- 1) سهل التطبيق و الاستخدام بعد إضافة الماء للحصول علي خليط متجانس.
- 2) مكون من مواد عالية الجودة.
- 3) متوفر بألوان جذابة متعددة حسب كارته الألوان .
- 4) مقاومة عالية للعوامل الجوية وتأثيرات ثاني أكسيد الكربون.
- 5) دهان مسامي يسمح بتنفس السطح.

### معلومات الصحة و السلامة البيئية :

- 1) في حالة البلع يسرع الى الأستشارة الطبية الفورا مع أظهر تلك الأرشادات على العبوة
- 2) تجنب ملامسة الطلاء للعين و الجلد و في حالة حدوث ذلك يجب الفسيل جيداً
- 3) التخلص من العبوات بطريقة امنة و تجنب ألقائها بالمصارف
- 4) ممنوع منعاً باتاً تخزين المواد الغذائية في تلك العبوة
- 5) تجنب الأستنشاق مع ضرورة أن يكون مكان التطبيق جيد التهوية
- 6) تلك المواد لا بد انت تكون بعيدة عن تناول الأطفال

مدة الصلاحية : ١٢ شهر من تاريخ الأنتاج شرط سلامة العبوة

### شركة البويات والصناعات الكيماوية

نهاية شارع مسجد سيدى القبارى - خلف محطة الجنيينة - ميناء البصل - الإسكندرية  
ت : ٣٦٠٦١٥٦ / ٣٦١٧٣٠٤ (٠٢) فاكس : ٣٦٠٩٢٦٠ (٠٣) سن.ت ١٨٩٢ الإسكندرية



اللون	ملون حسب كارتة الألوان
الكثافة الجافة	١,٧ كجم / لتر
معدل الفرد النظري	٢,٥ - ٣ كجم / م <sup>٢</sup> بسماكة ٣ مم
نسبة المواد الصلبة	١٠٠ %
زمن الجفاف	٣ ساعات سطحي - كلي بلا حدود
معدل الخلط	يضاف ٦-٥ لتر ماء نظيف لكل شيكارة ٢٥ كجم
زمن إعادة الدهان	٢٤ ساعة
زمن التشغيل	بعد الخلط بالماء من ٣٠ - ٤٥ دقيقة حسب درجة الحرارة

# بريميوم