

**برايمر غاسل ١٠١٧٨**

الوصف:	برايمر غاسل (ووش برايمر) ذو مكونين مصنع من أجود أنواع الراتنجات و المخصبات
المميزات:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• إنسيابي و سهل الإستخدام.</li> <li>• معدلات فرد عالية.</li> <li>• سريع الجفاف.</li> <li>• قوة التصاق عالية على الأسطح الحديدية و الغير حديدية.</li> </ul>
أوجه الإستخدام:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يستخدم فى دهان الأسطح الحديدية.</li> <li>• يستخدم فى دهان الأسطح الغير حديدية (الألومنيوم أو النحاس أو الحديد المجلفن).</li> </ul>
اللون:	متوفر باللون الأصفر.
المظهر النهائى:	مطفى.
اللزوجة:	١٠٠ - ١٢٠ كاس فورد رقم ٤.
الكثافة النوعية:	٠,٩١ جرام / سم <sup>٣</sup>
نسبة المواد الصلبة بالحجم:	٨ %.
معدل الفرد نظريا:	١٦ - ١٧ م <sup>٢</sup> / كجم (بسمك فيلم جاف ١٠ ميكرون).
سمك الفليم (أثناء الدهان):	١٢٠ ميكرون.
سمك الفيلم جاف:	١٠ ميكرون.
زمن الجفاف:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سطحى: ١٥ - ٢٠ دقيقة (عند درجة حرارة ٢٥ م<sup>٠</sup> و ٦٠ % رطوبة نسبية).</li> <li>• تام: ساعة واحدة (عند درجة حرارة ٢٥ م<sup>٠</sup> و ٦٠ % رطوبة نسبية).</li> </ul>
زمن إعادة الدهان:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• أقل مدة: ١ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م<sup>٠</sup> و ٦٠ % رطوبة نسبية).</li> <li>• أقصى مدة: غير محدودة.</li> </ul>
الصلاحية:	١٢ شهر محكم الغلق فى عبوتة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الرطوبة.
المخفف:	ثنر باكين ١٠١٣٤.
المصلب المستخدم:	مصلب باكين ١٠١٨٠.
نسبة الخلط:	١ (برايمر): ١ (مصلب) وزناً.
صلاحية الكمية المخلوطة:	٨ ساعات (عند درجة حرارة ٢٥ م <sup>٠</sup> و ٦٠ % رطوبة نسبية).
الأدوات المستخدمة:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مسدس الرش الهوائى: من صفر - ١٠ % تخفيف.</li> <li>• فتحة الرش: ١,٥ - ٢ مم - ضغط الرش: ٣ - ٤ بار.</li> </ul>
تجهيز السطح:	يجب ان يكون السطح جاف و خالى من الأتربة و الزيوت و الشحوم.