

برايمر سريع الجفاف ١٠٥٨

الوصف:	برايمر سريع الجفاف مصنع من أجود أنواع الراتنجات الصناعية.
المميزات:	<ul style="list-style-type: none"> • سريع الجفاف. • إنسيابي و سهل الاستخدام. • قوة التصاق عالية. • مقاوم للتآكل والصدأ.
أوجه الاستخدام:	يستخدم في دهان جميع الأسطح الحديدية المختلفة.
اللون:	متوفر باللون البني/الأبيض/الأصفر.
المظهر النهائي:	مطفى.
الكثافة النوعية:	١,٥٤ جرام / سم ^٣ (للالوان الخفيفة).
نسبة المواد الصلبة بالحجم:	٤٨ %
نسبة المواد الصلبة بالوزن:	٦٧ %
معدل الفرد نظريا:	٦ - ٧ م ^٢ / كجم (بسمك فيلم جاف ٥٠ ميكرون).
سماك الفليم (أثناء الدهان):	٩٠ ميكرون.
سماك الفيلم جاف:	٤٣ ميكرون.
زمن الجفاف:	<ul style="list-style-type: none"> • سطحى: ١٥ - ٢٠ دقيقة (عند درجة حرارة ٢٥ م^٠ و ٦٠ % رطوبة نسبية). • تام: ساعة واحدة (عند درجة حرارة ٢٥ م^٠ و ٦٠ % رطوبة نسبية).
زمن إعادة الدهان:	<ul style="list-style-type: none"> • أقل مدة: ٢ ساعات (عند درجة حرارة ٢٥ م^٠ و ٦٠ % رطوبة نسبية). • أقصى مدة: غير محدودة.
الصلاحية:	١٢ شهر محكم الغلق فى عبوتة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة.
المخفف:	ثنر باكين رقم ١٠١٥٢.
الأدوات المستخدمة:	<ul style="list-style-type: none"> • مسدس الرش الهوائى: من صفر - ١٠ %. • فتحة الرش: ١ - ٢ مم. - ضغط الرش: ٣ - ٤ بار. • فرشاة أو الرولة (للمساحات الصغيرة). • نسبة التخفيف: من صفر - ٥ %.
تجهيز السطح:	<ul style="list-style-type: none"> • يجب ان يكون السطح جاف و خالى من الأتربة و الزيوت و الشحوم. • يتم الغسيل بفرشاة سلك أو ترميل السطح حتى Sa 2.5.