

**برايمر إيبوكسى ١٠٨٨٣**

برايمر إيبوكسى ذو مكونين مصنع من أجود أنواع الإيبوكسيات غنى بعنصر الزنك.	<b>الوصف:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• قوة التصاق عالية.</li> <li>• إنسيابى و سهل الإستخدام.</li> <li>• مقاومة عالية للتآكل والصدأ.</li> </ul>	<b>المميزات:</b>
• يستخدم فى دهان الأسطح المعدنية فى الأجواء الصناعية المختلفة.	<b>أوجة الإستخدام:</b>
متوفر باللون الرمادى.	<b>اللون:</b>
مط.	<b>المظهر النهائى:</b>
٢,٣ ± ٠,٠٥ جرام / سم <sup>٢</sup>	<b>الكثافة النوعية:</b>
٥٣٪ (تقريباً).	<b>نسبة المواد الصلبة بالحجم:</b>
٤ - ٥ م <sup>٢</sup> / كجم (بسمك فيلم جاف ٥٠ ميكرون).	<b>معدل الفرد نظرياً:</b>
١٠٠ ميكرون.	<b>سمك الفليم (أثناء الدهان):</b>
٥٣ ميكرون.	<b>سمك الفليم جاف:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• سطحى: ساعة واحدة (عند درجة حرارة ٢٥ م<sup>٠</sup> و ٦٠ ٪ رطوبة نسبية).</li> <li>• تام: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م<sup>٠</sup> و ٦٠ ٪ رطوبة نسبية).</li> </ul>	<b>زمن الجفاف:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• أقل مدة: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م<sup>٠</sup> و ٦٠ ٪ رطوبة نسبية).</li> <li>• أقصى مدة: غير محدودة.</li> </ul>	<b>زمن إعادة الدهان:</b>
٦ شهور محكم الغلق فى عبوة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة.	<b>الصلاحية:</b>
ثنر باكين رقم ١٠٣٧٨.	<b>المخفف:</b>
١٠٦٧٢ باكين أو ٤٦١ باكين.	<b>المصطب المستخدم:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• وزناً: ١٠٠ (برايمر): ٤ (مصلب).</li> <li>• حجماً: ٩ (برايمر): ١ (مصلب).</li> </ul>	<b>نسبة الخلط:</b>
٤ ساعات (عند درجة حرارة ٢٥ م <sup>٠</sup> و ٦٠ ٪ رطوبة نسبية).	<b>صلاحية الكمية المخلوطة:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• الفرشاة (للمساحات الصغيرة).</li> <li>• من ٥ - ١٠ ٪ مخفف</li> <li>• مسدس الرش اللاهوائى: من ٥-١٠ ٪ مخفف</li> <li>• فتحة الرش: ٠,١٩ - ٠,٢١ بوصة</li> <li>• ضغط الرش: ١٥٠ بار</li> </ul>	<b>الأدوات المستخدمة:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يجب ان يكون السطح جاف و خالى من الأتربة و الزيوت و الشحوم.</li> <li>• يتم غسيل السطح بفرشاة سلك أو ترميل السطح حتى Sa 2.5.</li> </ul>	<b>تجهيز السطح:</b>