

دهان سينتيتك

دهان سينتيتك لامع مصنع من أجود أنواع الاكيدات يجف بالهواء مباشرة.	الوصف:
<ul style="list-style-type: none"> • إنسيابي و سهل الإستخدام. • مقاومة عالية للاحتكاك. • حماية عالية للأسطح المدهونة. • يعطى شكل ديكوري جميل. • قوة التصاق عالية. 	المميزات:
• يستخدم للأسطح الحديدية والخشبية والأسمنتية من الداخل والخارج.	أوجة الإستخدام:
متوفر بجميع الألوان (كارتلة الوان باكين).	اللون:
لامع.	المظهر النهائي:
١,٢ ± ٠,٠٥ جرام / سم ^٢	الكثافة النوعية:
٤٥ ± ٢ % (تقريباً).	نسبة المواد الصلبة بالحجم:
٦٥ ± ٠,٥ %	نسبة المواد الصلبة بالوزن:
٧ - ٨ م ^٢ / كجم (بسمك فيلم جاف ٥٠ ميكرون).	معدل الفرد نظرياً:
١٠٠ ميكرون.	سمك الفليم (أثناء الدهان):
٤٥ ميكرون.	سمك الفليم جاف:
<ul style="list-style-type: none"> • سطحى: ٤ - ٥ ساعات (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠ % رطوبة نسبية). • تام: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠ % رطوبة نسبية). 	زمن الجفاف:
<ul style="list-style-type: none"> • أقل مدة: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠ % رطوبة نسبية). • أقصى مدة: غير محدودة. 	زمن إعادة الدهان:
١٢ شهراً محكم الغلق فى عبوتة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة.	الصلاحية:
ثنر باكين رقم ١١٥٠٠.	المخفف:
<ul style="list-style-type: none"> • مسدس الرش اللاهوائى: من صفر - ٥ % مخفف. • فتحة الرش: ٠,٠١٥ - ٠,٠١٨ بوصة. - ضغط الرش: ١٥٠ - ١٦٠ بار. • مسدس الرش الهوائى: من صفر - ١٠ % مخفف. • فتحة الرش: ١ - ١,٥ مم. - ضغط الرش: ٣ - ٤ بار. • الفرشاة (للمساحات الصغيرة): من صفر - ٥ % مخفف. 	الأدوات المستخدمة:
<ul style="list-style-type: none"> • يجب ان يكون السطح جاف و خال من الشوائب والشحومات وان يكون مدهون بالبادئ المناسب. 	تجهيز السطح: