

**برايمر ١١٠٤**

الوصف:	برايمر غنى بعنصر الزنك مصنع من أجود أنواع بوليمر الايثيل سليكات
المميزات:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مقاومة جيدة للمذيبات والقلويات.</li> <li>• مرونة وصلابة عالية.</li> <li>• يتحمل درجات الحرارة العالية.</li> <li>• إنسيابي و سهل الإستخدام.</li> <li>• سريع الجفاف.</li> </ul>
أوجه الإستخدام:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يستخدم لدهان السفن و المراكب تحت و فوق خط الماء.</li> <li>• يستخدم لدهان المخازن ، التنكات و حاويات المذيبات من الداخل و الخارج.</li> <li>• يستخدم لدهان خطوط الأنابيب و غرف التبريد.</li> <li>• يستخدم لدهان مواسير و وصلات خطوط الغاز ، و الغلايات.</li> </ul>
اللون:	متوفر باللون الرمادى .
المظهر النهائى:	مط.
الكثافة النوعية:	٢,٥ جرام / سم <sup>٣</sup>
نسبة المواد الصلبة بالحجم:	٥٧ % (تقريباً).
نسبة المواد الصلبة بالوزن:	٨٥ ± ٢ % (تقريباً).
معدل الفرد نظرياً:	٤ - ٥ م <sup>٢</sup> / كجم (بسمك فيلم جاف ٥٠ ميكرون).
سمك الفليم (أثناء الدهان):	١٠٠ ميكرون.
سمك الفيلم جاف:	٥٧ ميكرون.
زمن الجفاف:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سطحى: ٣٠ دقيقة (عند درجة حرارة ٢٥ م<sup>٠</sup> و ٦٠ % رطوبة نسبية).</li> <li>• تام: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م<sup>٠</sup> و ٦٠ % رطوبة نسبية).</li> </ul>
زمن إعادة الدهان:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• أقل مدة: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م<sup>٠</sup> و ٦٠ % رطوبة نسبية).</li> <li>• أقصى مدة: غير محدودة.</li> </ul>
الصلاحية:	٦ شهور محكم الغلق فى عبوة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الرطوبة.
المخفف:	ثنر باكين رقم ١٠١٥٢.
الأدوات المستخدمة:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مسدس الرش اللاهوائى:</li> <li>• فتحة الرش: ٠,٠١٩ - ٠,٠٢١ بوصة - ضغط الرش: ١٥٠ بار</li> <li>• الفرشاة (للمساحات الصغيرة).</li> </ul>
تجهيز السطح:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يجب ان يكون السطح جاف وخال من الأتربة و الزيوت و الشحوم.</li> <li>• يتم التنظيف بالفرشاة السلك أو الترميل الخفيف.</li> </ul>