

دهان إيبوكسى ١١٠٥

الوصف:	دهان إيبوكسى لامع ذو مكونين يعطى طبقة دهان سميكة بدون تسييل.
المميزات:	<ul style="list-style-type: none"> • مقاومة عالية للأبخرة الكيماوية. • خواص ميكانيكية عالية مقاومة للخدش والإحتكاك و الصدمات. • يعطى سمك عالى جداً بدون تسييل للدهان. • قوة إلتصاق عالية.
أوجه الإستخدام:	<ul style="list-style-type: none"> • يستخدم للأسطح الخرسانية فى الأجواء الصناعية المختلفة. • يستخدم بكفاءة فى الأجواء البحرية.
اللون:	متوفر بجميع الألوان (كارتلة ألوان باكين).
المظهر النهائى:	لامع.
الكثافة النوعية:	١,٣٠ جرام / سم ^٣
نسبة المواد الصلبة بالحجم:	٨٥ %.
معدل الفرد نظرياً:	٤ م ^٢ / كجم (بسمك فيلم جاف ١٥٠ ميكرون).
سمك الفليم (أثناء الدهان):	١١٥ - ٢٣٥ ميكرون.
سمك الفيلم جاف:	١٠٠ - ٢٠٠ ميكرون.
زمن الجفاف:	<ul style="list-style-type: none"> • سطحى: ٦ ساعات (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠ % رطوبة نسبية). • تام: ١٦ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠ % رطوبة نسبية).
زمن إعادة الدهان:	<ul style="list-style-type: none"> • أقل مدة: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠ % رطوبة نسبية). • أقصى مدة: غير محدودة.
الصلاحية:	١٢ شهراً محكم الغلق فى عبوة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة.
المخفف:	ثنر باكين رقم ٣٤٥٥.
المصلب المستخدم:	مصلب باكين ١٠٢٤٥.
الأدوات المستخدمة:	<ul style="list-style-type: none"> • مسدس الرش اللاهوائى: • فتحة الرش: ٠,٠١٩ - ٠,٠٢١ بوصة. - ضغط الرش: ١٥٠ بار. • الفرشاة (من صفر - ١٠ % مخفف).
تجهيز السطح:	<ul style="list-style-type: none"> • يجب ان يكون السطح جاف وخال من الأتربة و الزيوت و الشحوم. • يتم التنظيف بالفرشاة السلك أو الترميل الخفيف.