

دهان إيبوكسى بيكو ماستيك ١١٠٦

الوصف:	دهان إيبوكسى نصف لامع ذو مكونين يعطى طبقة دهان سميكة بدون تسييل.
المميزات:	<ul style="list-style-type: none"> • مقاومة عالية للكيمياويات. • صلابة عالية وخاصة للأغراض البحرية والبتروولية. • يعطى سمك عالى جداً بدون تسييل للدهان.
أوجه الإستخدام:	<ul style="list-style-type: none"> • يستخدم فى دهان الأغراض البحرية تحت و فوق خط الماء لحماية الأسطح المعدنية والخرسانية من التآكل وتأثير الكيماويات. • يستخدم كدهان وسيط ذو سمك عالى بين البرايمر الإيبوكسى و الدهان الإيبوكسى النهائى. • يمكن إستخدامة مباشرة على الأسطح التي بها صدأ. • يستخدم لدهان تنكات البترول.
اللون:	متوفر بجميع الألوان (كارتلة ألوان باكين).
المظهر النهائى:	نصف لامع.
الكثافة النوعية:	١,٣٥ جرام / سم ^٣
نسبة المواد الصلبة بالحجم:	٧٥ % (تقريباً).
معدل الفرد نظرياً:	٤ - ٥ م ^٢ / كجم (بسمك فيلم جاف ١٠٠ - ١٥٠ ميكرون).
سمك الفليم (أثناء الدهان):	١٣٥ - ٢٦٥ ميكرون.
سمك الفيلم جاف:	١٠٠ - ٢٠٠ ميكرون.
زمن الجفاف:	<ul style="list-style-type: none"> • سطحى: ٦ - ٨ ساعات (عند درجة حرارة ٢٥ م^٥ و ٦٠% رطوبة نسبية). • تام: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م^٥ و ٦٠% رطوبة نسبية).
زمن إعادة الدهان:	<ul style="list-style-type: none"> • أقل مدة: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م^٥ و ٦٠% رطوبة نسبية). • أقصى مدة: غير محدودة.
الصلاحية:	١٢ شهراً محكم الغلق فى عبوة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة.
المخفف:	ثرباكين رقم ٣٤٥٥ أو ١٠٣٧٨.
المصطب المستخدم:	مصطب باكين ١١٠١٠.
نسبة الخلط:	١ (دهان): ١ (مصطب) وزناً.
صلاحية الكمية المخلوطة:	٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م ^٥ و ٦٠% رطوبة نسبية).
الأدوات المستخدمة:	<ul style="list-style-type: none"> • مسدس الرش اللاهوائى: من صفر - ٥ % مخفف. • فتحة الرش: ٠,١٧ - ٠,٢١ بوصة - ضغط الرش: ٢٥٠ بار. • الفرشاة (من صفر - ١٠% مخفف).
تجهيز السطح:	• يتم تنظيف السطح من الأتربة والزيوت والشحوم بالصنفرة الجافة أو الفرشاة.