

دهان بولى يوريثان ١١٠٢٣

الوصف:	دهان بولى يوريثان على الجودة ذو مكونين مصنع من أجود أنواع راتنجات الإكريليك.
المميزات:	<ul style="list-style-type: none"> • يعطى لمعة عالية. • مقاومة عالية للاحتكاك والخدش. • يعطى صلابة وثبات للألوان. • إنسيابى وسهل الإستخدام. • قوة إلتصاق عالية على مختلف الأسطح.
أوجه الإستخدام:	<ul style="list-style-type: none"> • يستخدم للأسطح الحديدية والخشبية والفيبر والبلاستيك التى تم تجهيزها بالبرايمر المناسب. • يستخدم كدهان نهائى للأسطح المعدنية للتنكات البترولية والبحرية.
اللون:	متوفر بجميع الألوان (كارتلة ألوان باكين).
المظهر النهائى:	عالى اللمعة.
الكثافة النوعية:	١,٢٥ ± ٠,٠٥ جرام / سم ^٣
نسبة المواد الصلبة بالحجم:	٦٢ % (للألوان الخفيفة).
معدل الفرد نظريا:	٨ - ١٠ م ^٢ / كجم (بسمك فيلم جاف ٣٥ ميكرون).
سمك الفليم (أثناء الدهان):	٨٥ ميكرون.
سمك الفيلم جاف:	٥٠ ميكرون.
زمن الجفاف:	<ul style="list-style-type: none"> • سطحى: ٦ - ٨ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠% رطوبة نسبية). • تام: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠% رطوبة نسبية).
زمن إعادة الدهان:	<ul style="list-style-type: none"> • أقل مدة: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠% رطوبة نسبية). • أقصى مدة: غير محدودة.
الصلاحية:	١٢ شهراً محكم الغلق فى عبوة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة.
المخفف:	ثنر باكين رقم ١٠٨٦٩.
المصلب المستخدم:	مصلب باكين ١١٠١٢.
نسبة الخلط:	<ul style="list-style-type: none"> • ٥ (دهان): ١ (مصلب) وزناً. • ٥,٣ (دهان): ١ (مصلب) حجماً.
صلاحية الكمية المخلوطة:	٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠% رطوبة نسبية).
الأدوات المستخدمة:	<ul style="list-style-type: none"> • مسدس الرش اللاهوائى: لا يستخدم المخفف. • فتحة الرش: ٠,٠١٧ - ٠,٠٢١ بوصة - ضغط الرش: ١٨٠ - ٢٠٠ بار • الفرشاة (من صفر - ١٠% مخفف).
تجهيز السطح:	• يتم تنظيف السطح من الأتربة والزيوت والشحوم بالصنفرة الجافة أو الفرشاة.