

دهان بولى يوريثان بيكوثان ١١٢٢٢

الوصف:	دهان بولى يوريثان على الجودة ذو مكونين مصنع من أجود أنواع راتنجات الإكريليك.
المميزات:	<ul style="list-style-type: none"> • يعطى لمعة عالية. • مقاومة عالية للاحتكاك والخدش. • يعطى صلابة وثبات للألوان. • إنسيابى و سهل الإستخدام. • قوة إلتصاق عالية على مختلف الأسطح. • مقاومة عالية للأجواء الساحلية.
أوجه الإستخدام:	<ul style="list-style-type: none"> • يستخدم للأسطح الحديدية والخشبية والحوائط الأسمنتية. • يستخدم كدهان نهائى للتنكات البترولية والبحرية. • يستخدم لدهان السفن البحرية و مواسير الغاز فى المناطق الساحلية.
اللون:	متوفر بجميع الألوان (كارتلة اللون باكين).
المظهر النهائى:	لامع.
الكثافة النوعية:	١,١ ± ٠,٠٥ جرام / سم ^٣
نسبة المواد الصلبة بالحجم:	٥٠ % (للألوان الخفيفة).
معدل الفرد نظريا:	٩ م ^٢ / كجم (بسمك فيلم جاف ٥٠ ميكرون).
سمك الفيلم (أثناء الدهان):	١٠٠ ميكرون.
سمك الفيلم جاف:	٥٠ ميكرون.
زمن الجفاف:	<ul style="list-style-type: none"> • سطحى: ٤ - ٦ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م^٢ و ٦٠% رطوبة نسبية). • تام: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م^٢ و ٦٠% رطوبة نسبية).
زمن إعادة الدهان:	<ul style="list-style-type: none"> • أقل مدة: ٢٤ ساعة (فى الظروف الجوية العادية). • أقصى مدة: غير محدودة.
الصلاحية:	١٢ شهراً محكم الغلق فى عبوة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة.
المخفف:	ثرباكين رقم ١٠٨٦٩.
المصلب المستخدم:	مصلب باكين ١١٠١٢.
نسبة الخلط:	٥ (دهان): ١ (مصلب) وزناً.
صلاحية الكمية المخلوطة:	٢ - ٣ ساعات (عند درجة حرارة ٢٥ م ^٢ و ٦٠% رطوبة نسبية).
الأدوات المستخدمة:	<ul style="list-style-type: none"> • مسدس الرش اللاهوائى: لا يستخدم المخفف. • فتحة الرش: ٠,٠١٧ - ٠,٠٢١ بوصة. - ضغط الرش: ١٨٠ - ٢٠٠ بار. • مسدس الرش الهوائى من صفر - ١٥% مخفف. • فتحة الرش: ١,٨ - ٢ مم. - ضغط الرش: ٣ - ٤ بار. • الفرشاة (من صفر - ٥% مخفف).
تجهيز السطح:	يجب ان يكون السطح جاف و خال من الشوائب و الشحومات و ان يكون مدهون بالبائدى المناسب.