

برايمر بيتوميني ٤٤٠

الوصف:	برايمر بيتوميني مقاوم للصدأ.
المميزات:	<ul style="list-style-type: none"> • إنسيابي وسهل الإستخدام. • مقاوم للتآكل. • مائل جيد للمسام. • يعطى سطح نصف لامع. • درجة حماية عالية للسطح. • يستخدم كبطانة لمنتج باكين أنتي فولنج ١٠٤٣٥ (مضاد للحشف).
أوجه الإستخدام:	<ul style="list-style-type: none"> • يستخدم فى دهان السفن تحت خط الماء. • يستخدم فى دهان جميع الأسطح الخرسانية و الخشبية المختلفة. • يستخدم فى دهان جميع الأسطح الحديدية المغمورة تحت سطح الماء.
اللون:	متوفر باللون البنى و الميتاليك.
المظهر النهائى:	نصف لامع.
الكثافة النوعية:	١,١٥ جرام / سم ^٣
نسبة المواد الصلبة بالحجم:	٦٠ %.
معدل الفرد نظريا:	٨ - ١٠ م ^٢ / كجم (بسمك فيلم جاف ٥٠ ميكرون).
سمك الفليم (أثناء الدهان):	١٠٠ ميكرون.
سمك الفيلم جاف:	٦٠ ميكرون.
زمن الجفاف:	<ul style="list-style-type: none"> • سطحى: ٣ - ٤ ساعات (عند درجة حرارة ٢٥ م^٠ و ٦٠% رطوبة نسبية). • تام: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م^٠ و ٦٠% رطوبة نسبية).
زمن إعادة الدهان:	<ul style="list-style-type: none"> • أقل مدة: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م^٠ و ٦٠% رطوبة نسبية). • أقصى مدة: غير محدودة.
الصلاحية:	١٢ شهراً محكم الغلق فى عبوة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الرطوبة.
المخفف:	ثنر باكين رقم ١١٥٠٠.
الأدوات المستخدمة:	<ul style="list-style-type: none"> • مسدس الرش اللاهوائى: من ٥ - ١٠% مخفف. • فتحة الرش: ٠,٠١٧ - ٠,٠٢٠ بوصة. - ضغط الرش: ١٢٠ - ١٥٠ بار. • مسدس الرش الهوائى: من ٥ - ١٠% مخفف. • فتحة الرش: ١,٥ - ٢ مم. - ضغط الرش: ٣ - ٤ بار. • الفرشاة (من صفر - ٥% مخفف).
تجهيز السطح:	<ul style="list-style-type: none"> • يجب ان يكون السطح جاف و خالى من الأتربة و الزيوت و الشحوم. • يتم غسيل السطح بفرشاة سلك أو ترميل حتى Sa 2.5.