

ورنيش إيبوكسي أجور ٤٦٠

الوصف:	ورنيش إيبوكسي شفاف يجف بالبولى اميد مما يكسبه لمعة شديدة مقاومة لأشعة الشمس و الكيماويات و الرطوبة.
المميزات:	<ul style="list-style-type: none"> • إنسيابى وسهل الإستخدام. • مقبلاًوم للتأكل. • مالى جيد للمسام. • يعطى سطح شديد اللمعة. • درجة حماية عالية للسطح.
أوجة الإستخدام:	• يعتبر الأفضل والأمثل لدهان الخرسانة و الحوائط الأسمنتية.
اللون:	شفاف.
المظهر النهائى:	لامع.
الكثافة النوعية:	١,٠ جرام / سم ^٣
نسبة المواد الصلبة بالحجم:	٥٠ %.
معدل الفرد نظرياً:	٨ - ١٠ م ^٢ / كجم (بسمك فيلم جاف ٤٠ - ٥٠ ميكرون)
سمك الفليم (أثناء الدهان):	٨٠ ميكرون.
سمك الفيلم جاف:	٤٠ ميكرون.
زمن الجفاف:	<ul style="list-style-type: none"> • سطحى: ٢ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠% رطوبة نسبية). • تمام: ١٢ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠% رطوبة نسبية).
زمن إعادة الدهان:	<ul style="list-style-type: none"> • أقل مدة: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠% رطوبة نسبية). • أقصى مدة: غير محدودة.
الصلاحية:	١٢ شهراً محكم الغلق فى عبوة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الرطوبة.
المصطب المستخدم:	(مصطب باكين) ٤٦١.
نسبة الخلط:	وزناً: ٣ (ورنيش): ١ (مصطب).
صلاحية الكمية المخلوطة:	٨ ساعات (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠% رطوبة نسبية).
الأدوات المستخدمة:	<ul style="list-style-type: none"> • مسدس الرش اللاهوائى: بدون مخفف. • فتحة الرش: ٠,٠١٧ - ٠,٠٢١ بوصة. - ضغط الرش: ١٥٠ بار. • مسدس الرش الهوائى: من صفر - ١٥ % مخفف. • فتحة الرش: ١,٨ - ٢ مم. - ضغط الرش: ٣ - ٤ بار. • الفرشاة (من صفر - ١٠ % مخفف).
تجهيز السطح:	• يجب ان يكون السطح جاف و خالى من الأتربة و الزيوت و الشحوم.