

برايمر سينتيتك ١٠٨٤٤

الوصف:	برايمر ألكيدي مقاوم للتآكل و الصدأ مصنع من أفضل أنواع الألكيدات و المخضبات المقاومة للتآكل.
المميزات:	<ul style="list-style-type: none"> • مقاومة عالية للتآكل و الصدأ. • سريع الجفاف. • إنسيابي و سهل الإستخدام. • حماية عالية للأسطح.
أوجه الإستخدام:	• يستخدم فى دهان المنشآت الحديدية و التنكات و المواسير و أعمدة الإنارة و الأسوار الحديدية.
اللون:	متوفر باللون البنئ / الأصفر / الرمادى .
المظهر النهائى:	مط.
الكثافة النوعية:	١,٣٥ جرام / سم ^٣
نسبة المواد الصلبة بالحجم:	٥٠% ± ٢ (تقريباً).
معدل الفرد نظرياً:	٨ م ^٢ / كجم (بسمك فيلم جاف ٥٠ ميكرون).
سمك الفليم (أثناء الدهان):	١٠٠ ميكرون.
سمك الفيلم جاف:	٥٠ ميكرون.
زمن الجفاف:	<ul style="list-style-type: none"> • سطحى: ١ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م و ٦٠% رطوبة نسبية). • تام: ٧ أيام (عند درجة حرارة ٢٥ م و ٦٠% رطوبة نسبية).
زمن إعادة الدهان:	<ul style="list-style-type: none"> • أقل مدة: ٤ - ٦ ساعات (عند درجة حرارة ٢٥ م و ٦٠% رطوبة نسبية). • أقصى مدة: غير محدودة.
الصلاحية:	١٢ شهراً محكم الغلق فى عبوة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الرطوبة.
المخفف:	ثرباكين رقم ١١٥٠٠.
الأدوات المستخدمة:	<ul style="list-style-type: none"> • مسدس الرش الهوائى: من ٥ - ١٠ % مخفف. • فتحة الرش: ١,٥ - ٢ مم. - ضغط الرش: ٣ - ٤ بار. • الفرشاة (للمساحات الصغيرة): من صفر - ٥ % مخفف.
تجهيز السطح:	<ul style="list-style-type: none"> • يجب ان يكون السطح جاف و خالى من الأتربة و الزيوت و الشحوم. • يتم غسيل السطح بفرشاة سلك أو ترميل حتى Sa 2.5.