

بوية بردورة ١١٣٢

الوصف:	بوية بردورة عالية الجودة مصنعة من أجود أنواع الراتنجات الصناعية و المخضبات طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم ٧٩٤.
المميزات:	<ul style="list-style-type: none"> • قوة تحمل لأشعة الشمس المباشرة. • سريعة الجفاف. • إنسيابي و سهل الإستخدام. • مقاومة عالية للمذيبات و الأتربة و المياه و الأمطار. • مقاومة عالية للإحتكاك و الخدش و الصدمات.
أوجه الإستخدام:	• يستخدم لدهان الأرصفة و البردورات بالطرق.
اللون:	متوفر بجميع الألوان.
المظهر النهائي:	نصف مط.
الكثافة النوعية:	١,٤٥ جرام / سم ^٣
نسبة المواد الصلبة بالحجم:	٥٥ %.
معدل الفرد نظرياً:	٧ - ٨ م ^٢ / كجم (بسمك فيلم جاف ١٢٠ ميكرون).
سبك الفليم (أثناء الدهان):	٢٢٠ ميكرون.
سبك الفيلم جاف:	١٢٠ ميكرون.
زمن الجفاف:	<ul style="list-style-type: none"> • سطحي: ٦٠ دقيقة (عند درجة حرارة ٢٥ م^٠ و ٦٠% رطوبة نسبية). • تام: ٢ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م^٠ و ٦٠% رطوبة نسبية).
زمن إعادة الدهان:	<ul style="list-style-type: none"> • أقل مدة: ٢ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م^٠ و ٦٠% رطوبة نسبية). • أقصى مدة: غير محدودة.
الصلاحيّة:	٦ شهور محكم الغلق في عبوة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الرطوبة.
المخفف:	ثتر باكين رقم ١١٥٠٠.
الأدوات المستخدمة:	• الفرشاة أو الرولة: يتم التخفيف من صفر - ٥% مخفف.
تجهيز السطح:	• يجب ان يكون السطح جاف و خال من الشوائب و الشحومات.