

**بوية مرور ١١٠٢٤**

| الوصف:                     | دهان مرور عالى الجودة مصنع من أجود أنواع الراتنجات الصناعية المناسبة طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم ٧٩٤.   |
|----------------------------|---|
| المميزات:                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• سريعة الجفاف.</li> <li>• قوة تحمل لأشعة الشمس المباشرة.</li> <li>• مقاومة عالية للمذيبات و الأتربة و المياه و الأمطار .</li> <li>• مقاومة عالية للإحتكاك و الخدش و الصدمات.</li> </ul> |
| أوجه الإستخدام:            | • يستخدم لدهان و تخطيط الشوارع و العلامات المرورية.   |
| اللون:                     | متوفر باللون الأبيض / الأصفر / الأسود.  |
| المظهر النهائى:            | نصف مط.   |
| الكثافة النوعية:           | ١,٥ ± ٠,١ جرام / سم <sup>٣</sup>  |
| نسبة المواد الصلبة بالحجم: | ٥٥ ± ٢ %.   |
| معدل الفرد نظرياً:         | ٣ - ٤ م <sup>٢</sup> / كجم (بسمك فيلم جاف ١٢٠ ميكرون).  |
| سمك الفليم (أثناء الدهان): | ٢٢٠ ميكرون.   |
| سمك الفيلم جاف:            | ١٢٠ ميكرون.   |
| زمن الجفاف:                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• سطحى: ٣٠ دقيقة (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠% رطوبة نسبية).</li> <li>• تام: ١ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠% رطوبة نسبية).</li> </ul>   |
| زمن إعادة الدهان:          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• أقل مدة: ٢ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠% رطوبة نسبية).</li> <li>• أقصى مدة: غير محدودة.</li> </ul>  |
| الصلاحية:                  | ٦ شهور محكم الغلق فى عبوة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الرطوبة.  |
| المخفف:                    | نثر باكين رقم ١٠١٥٢.  |
| الأدوات المستخدمة:         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• يتم الدهان بسيارة مجهزة بماكينه و فرشاة خاصة لدهان الطرق (يتم التخفيف من صفر - ٥% مخفف).</li> <li>• بالفرشاة للمساحات الصغيرة (يتم التخفيف من صفر - ٥% مخفف).</li> </ul>               |