

**بوية سريعة الجفاف ١١٣٢٢**

<b>الوصف:</b>	بوية سريعة الجفاف مصنعة من أجود أنواع الراتنجات الصناعية و المخصبات.
<b>المميزات:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ذات لمعة عالية و ثبات للون.</li> <li>• إنسيابي و سهل الإستخدام.</li> <li>• معدلات فرد عالية.</li> <li>• سريع الجفاف.</li> </ul>
<b>أوجة الإستخدام:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يستخدم كدهان داخلى و خارجى للأسطح الحديدية.</li> <li>• نظرا لكفاءة خواصة الميكانيكية الممتازة ، يستخدم لدهان مواسير الغاز الطبيعى من الخارج.</li> </ul>
<b>اللون:</b>	متوفر بجميع الألوان (كارتلة الوان باكين).
<b>المظهر النهائى:</b>	نصف لامع.
<b>الكثافة النوعية:</b>	١,٢ (للألوان الخفيفة) جرام / سم <sup>٣</sup>
<b>نسبة المواد الصلبة بالحجم:</b>	٦٠ % (تقريباً).
<b>معدل الفرد نظرياً:</b>	٩ - ١٠ م <sup>٢</sup> / كجم (بسمك فيلم جاف ٥٠ ميكرون).
<b>سمك الفليم (أثناء الدهان):</b>	٨٥ ميكرون.
<b>سمك الفيلم جاف:</b>	٥٠ ميكرون.
<b>زمن الجفاف:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سطحى: ٣٠ دقيقة (عند درجة حرارة ٢٥ م<sup>٠</sup> و ٦٠% رطوبة نسبية).</li> <li>• تام: ١ - ٢ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م<sup>٠</sup> و ٦٠% رطوبة نسبية).</li> </ul>
<b>زمن إعادة الدهان:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• أقل مدة: ٣ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م<sup>٠</sup> و ٦٠% رطوبة نسبية).</li> <li>• أقصى مدة: غير محدودة.</li> </ul>
<b>الصلاحية:</b>	١٢ شهراً محكم الغلق فى عبوتة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الرطوبة.
<b>المخفف:</b>	ثتر باكين رقم ١١٢١٦.
<b>الأدوات المستخدمة:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مسدس الرش اللاهوائى: من صفر - ٥ % مخفف</li> <li>• فتحة الرش: ٠,٠١٧ - ٠,٠٢ بوصة - ضغط الرش: ١٥٠ بار</li> <li>• مسدس الرش الهوائى:</li> <li>• فتحة الرش: ١ - ٢ مم - ضغط الرش: ٣ - ٤ بار</li> <li>• فرشاة أو الرولة (للمساحات الصغيرة): التخفيف: ٥ - ١٠ %</li> </ul>
<b>تجهيز السطح:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يجب ان يكون السطح جاف و خال من الشوائب و الشحومات و ان يكون مدهون بالبادئ المناسب.</li> </ul>