

دهان سينتيتك ١١٣

الوصف:	دهان سينتيتك لامع مصنع من أجود أنواع الالكيدات يجف بالهواء مباشرة.
المميزات:	<ul style="list-style-type: none"> • إنسيابي و سهل الإستخدام. • حماية عالية للأسطح المدهونة. • يعطى شكل ديكورى جميل.
أوجة الإستخدام:	• يستخدم للأسطح الحديدية والخشبية والأسمنتية.
اللون:	متوفر بجميع الألوان (كارتلة ألوان باكين).
المظهر النهائى:	لامع.
الكثافة النوعية:	١,١٥ ± ٠,١ جرام / سم ^٢
نسبة المواد الصلبة بالحجم:	٤٣ % ± ٢ (تقريباً).
معدل الفرد نظرياً:	٧ - ٨ م ^٢ / كجم (بسمك فيلم جاف ٥٠ ميكرون).
سمك الفليم (أثناء الدهان):	١١٥ ميكرون.
سمك الفيلم جاف:	٥٠ ميكرون.
زمن الجفاف:	<ul style="list-style-type: none"> • سطحى: ٤ - ٥ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠٪ رطوبة نسبية). • تام: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠٪ رطوبة نسبية).
زمن إعادة الدهان:	<ul style="list-style-type: none"> • أقل مدة: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠٪ رطوبة نسبية). • أقصى مدة: غير محدودة.
الصلاحية:	١٢ شهراً محكم الغلق فى عبوتة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة.
المخفف:	ثتر باكين رقم ١١٥٠٠.
الأدوات المستخدمة:	<ul style="list-style-type: none"> • مسدس الرش اللاهوائى: (من صفر - ١٠ ٪ مخفف). • فتحة الرش: ٠,٠١٥ - ٠,٠١٨ بوصة - ضغط الرش: ١٥٠ - ١٦٠ بار • مسدس الرش الهوائى: • فتحة الرش: ١ - ١,٥ مم - ضغط الرش: ٣ - ٤ بار
تجهيز السطح:	<ul style="list-style-type: none"> • يجب ان يكون السطح جاف و خال من الشوائب و الشحومات • وان يكون مدهون بالبادئ المناسب.