

دوكو دوفلكس ٣٢٠٢

الوصف:	دهان نيتروسيلولوزى على اللمعة
المميزات:	<ul style="list-style-type: none"> • إنسيابى و سهل الإستخدام. • حماية عالية للأسطح المدهونة. • سريع الجفاف.
أوجة الإستخدام:	<ul style="list-style-type: none"> • يستخدم كدهان نهائى للسيارات. • يستخدم لدهان الأثاثات الخشبية. • يستخدم لدهان الأسطح المعدنية .
اللون:	متوفر بجميع الألوان (كارتلة ألوان باكين).
المظهر النهائى:	شديد اللمعة.
الكثافة النوعية:	١,٢ جرام / سم ^٢
نسبة المواد الصلبة بالحجم:	٦٠ % (تقريباً).
معدل الفرد نظرياً:	٨ م ^٢ / كجم (بسمك فيلم جاف ٦٠ ميكرون).
سمك الفليم (أثناء الدهان):	١٠٠ ميكرون.
سمك الفيلم جاف:	٦٠ ميكرون.
زمن الجفاف:	<ul style="list-style-type: none"> • سطحى: ١٥ - ٢٥ دقيقة (عند درجة حرارة ٢٥ م^٥ و ٦٠% رطوبة نسبية). • تام: ١ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م^٥ و ٦٠% رطوبة نسبية).
زمن إعادة الدهان:	<ul style="list-style-type: none"> • أقل مدة: ١ - ٢ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م^٥ و ٦٠% رطوبة نسبية). • أقصى مدة: غير محدودة.
الصلاحية:	١٢ شهراً محكم الغلق فى عبوتة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة.
المخفف:	ثنر باكين رقم ١٠٧٧٣.
الأدوات المستخدمة:	<ul style="list-style-type: none"> • مسدس الرش اللاهوائى: (من صفر - ١٠ % مخفف). • فتحة الرش: ٠,٠١٥ - ٠,٠١٨ بوصة - ضغط الرش: ١٥٠ - ١٦٠ بار • مسدس الرش الهوائى: (من صفر - ١٠ % مخفف). • فتحة الرش: ٢ - ٣ مم - ضغط الرش: ٣ - ٤ بار
تجهيز السطح:	<ul style="list-style-type: none"> • يتم تنظيف السطح من الأتربة والشوائب والزيوت والشحوم ويكون السطح جاف. • يتم تجهيز السطح بالبادئ والمعجون المناسبين. • يتم الدهان من ٢-٣ وجة من دوكو دوفلكس حتى الحصول على التغطية المطلوبة وذلك بإستخدام مسدس الرش.