

برايمر إيبوكسى

الإيبوكسى برايمر ذو مكونين للأسطح الأسمنتية والخرسانية ذات أساس بولي أميد مصنع من أجود أنواع الملونات والمواد المألثة.	الوصف:
<ul style="list-style-type: none"> • إنسيابى و سهل الإستخدام. • يعطى طبقة صلبة. • قوة التصاق عالية. • حماية عالية ضد التآكل والصدأ. 	المميزات:
• يستخدم كبرايمر للأرضيات الخرسانية والأسمنتية.	أوجة الإستخدام:
متوفر باللون الأبيض والرمادى.	اللون:
مط.	المظهر النهائى:
١,٤٥ ± ٠,٠٥ جم / سم ^٣	الكثافة النوعية:
٥٣ % (تقريباً).	نسبة المواد الصلبة بالحجم:
٧ م ^٢ / كجم (بسمك فيلم جاف ٥٠ ميكرون).	معدل الفرد نظرياً:
١٠٠ ميكرون.	سمك الفليم (أثناء الدهان):
٥٠ ميكرون.	سمك الفليم جاف:
<ul style="list-style-type: none"> • سطحى: ٣ - ٤ ساعات (عند درجة حرارة ٢٥ م^٢ و ٦٠% رطوبة نسبية). • تام: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م^٢ و ٦٠% رطوبة نسبية). 	زمن الجفاف:
<ul style="list-style-type: none"> • أقل مدة: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م^٢ و ٦٠% رطوبة نسبية). • أقصى مدة: غير محدودة. 	زمن إعادة الدهان:
١٢ شهراً محكم الغلق فى عبوتة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة.	الصلاحية:
ثرباكين رقم ٣٤٥٥.	المخفف:
مصلب باكين ٤٦١.	المصلب:
وزناً: ٨ (برايمر): ١ (مصلب). حجماً: ٥,٣ (برايمر): ١ (مصلب).	نسبة الخلط:
١٢ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م ^٢ و ٦٠% رطوبة نسبية).	صلاحية الكمية المخلوطة للدهان:
<ul style="list-style-type: none"> • مسدس الرش اللاهوائى: (من صفر - ٥ % مخفف). • فتحة الرش: ٠,١٧ - ٠,٢٠ بوصة - ضغط الرش: ١٨٠ بار • الفرشاة أو الرولة (للمساحات الصغيرة) من صفر - ٥ % مخفف. 	الأدوات المستخدمة:
<ul style="list-style-type: none"> • بالنسبة للأسطح القديمة يتم الترميل حتى Sa 2.5 و يكون سمك التخشين من ٢٥-٤٠ ميكرون. • يتم إزالة الأتربة و الزيوت و الشحوم من الأرضيات الأسمنتية والخرسانية. 	تجهيز السطح: