

**دهان إيبوكسى ١,٢٥٥**

<b>الوصف:</b>	دهان أرضيات إيبوكسى ذو مكونين على الجودة يعطى طبقة دهان سميكة بدون تسهيل مصنع من أجود أنواع الإيبوكسيات.
<b>المميزات:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يعطى لمعة عالية وثابتة.</li> <li>• إنسيابى و سهل الإستخدام.</li> <li>• مرونة و صلابة عالية.</li> <li>• مقاومة عالية للإحتكاك.</li> <li>• مقاومة عالية للكيمياويات و الزيوت.</li> </ul>
<b>أوجه الإستخدام:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يستخدم كطبقة نهائية لدهان المنشآت و الخزانات و المواسير.</li> <li>• ينصح بإستخدامه فى دهان الأغراض البحرية و البترولية و الصناعية.</li> <li>• يستخدم لدهان الأسطح المعدنية و الأسمنتية و الخشبية و يعطى لها درجة حماية عالية.</li> </ul>
<b>اللون:</b>	متوفر بجميع الألوان (كارتلة ألوان باكين).
<b>المظهر النهائى:</b>	شديد اللمعة.
<b>الكثافة النوعية:</b>	١,١٥ ± ٠,١ جم / سم <sup>٣</sup>
<b>نسبة المواد الصلبة بالحجم:</b>	٨٠ % (تقريباً).
<b>نسبة المواد الصلبة بالوزن:</b>	٩٨ %.
<b>معدل الفرد نظريا:</b>	٤ - ٥ م <sup>٢</sup> / كجم (بسمك فيلم جاف ١٥٠ ميكرون).
<b>سك الفليم (أثناء الدهان):</b>	٢٥٥ ميكرون.
<b>سك الفليم جاف:</b>	٢٥٠ ميكرون.
<b>زمن الجفاف:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سطحى: ٦ - ٨ ساعات (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠ % رطوبة نسبية).</li> <li>• تام: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠ % رطوبة نسبية).</li> </ul>
<b>زمن إعادة الدهان:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• أقل مدة: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠ % رطوبة نسبية).</li> <li>• أقصى مدة: بلا حدود.</li> </ul>
<b>الصلاحية:</b>	٦ شهور محكم الغلق فى عبوة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الرطوبة.
<b>المخفف:</b>	ثتر باكين رقم ٣٤٥٥.
<b>المطلب المستخدم:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مصلب باكين ١٠٢١٨ للأعمال الداخلية.</li> <li>• مصلب باكين ١٠٢٤٥ للأعمال الخارجية.</li> </ul>
<b>نسبة الخلط:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• وزناً: ٢ (دهان): ١ (مصلب).</li> <li>• حجماً: ٣ (دهان): ٢ (مصلب).</li> </ul>
<b>صلاحية الكمية المخلوطة:</b>	٢ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠ % رطوبة نسبية).
<b>الأدوات المستخدمة:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مسدس الرش اللاهوائى:</li> <li>• فتحة الرش: ٠,٢٠ - ٠,٣٠ بوصة.</li> <li>• ضغط الرش: ٢٥٠ بار.</li> <li>• الفرشاة أو الرولة (للمساحات الصغيرة) من صفر - ٥ % مخفف.</li> </ul>
<b>تجهيز السطح:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يجب ان يكون السطح جاف و خال من الشوائب و الشحومات و ان يكون مدهون بالبادئ المناسب.</li> </ul>