

دهان اكريليك/ يوريثان نهائي شديد اللمعة ١٦٥٥

الوصف:	بولي يوريثان نهائي ذو مكونين على أساس ملونات عضوية و غير عضوية و مصلب أليفاتي
المميزات:	<ul style="list-style-type: none"> • سريع الجفاف. • مرونة و صلابة عالية. • مقاومة عالية للإحتكاك. • مقاومة عالية للكيمائيات و الزيوت. • مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية و البخار. • مواصفات ميكانيكية عالية. • مقاومة للعوامل الجوية.
أوجه الإستخدام:	<ul style="list-style-type: none"> • يوصف كدهان خدمة شاقة. • في عدة مجالات مثل المركبات و الشاحنات و القطارات.
اللون:	متوفر بجميع الألوان (كارتلة ألوان باكين).
المظهر النهائي:	لامع.
الكثافة النوعية:	1,15 ± 0,1 جم / سم ³
نسبة المواد الصلبة بالحجم:	59% (للألوان الخفيفة).
معدل الفرد نظريا:	10 م ² / كجم (بسمك فيلم جاف 50 ميكرون).
سمك الفليم (أثناء الدهان):	100 ميكرون.
سمك الفيلم جاف:	59 ميكرون.
زمن الجفاف:	<ul style="list-style-type: none"> • سطحي: 45 - 60 دقيقة (عند درجة حرارة 25° م و 60% رطوبة نسبية). • تام: 90 - 120 دقيقة (عند درجة حرارة 25° م و 60% رطوبة نسبية).
زمن إعادة الدهان:	<ul style="list-style-type: none"> • أقل مدة: 24 ساعة (عند درجة حرارة 25° م و 60% رطوبة نسبية). • أقصى مدة: غير محدودة.
الصلاحية:	6 شهور محكم الغلق في عبوة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الرطوبة.
المخفف:	ثنر باكين رقم 10722.
المصلب المستخدم:	• مصلب باكين رقم 108.
نسبة الخلط:	• وزناً : 4 (دهان) : 1 (مصلب).
صلاحية الكمية المخلوطة:	120 دقيقة (عند درجة حرارة 25° م و 60% رطوبة نسبية).
الأدوات المستخدمة:	<ul style="list-style-type: none"> • مسدس الرش اللاهوائي : • فتحة رش : 0,02 - 0,25 بوصة. - ضغط رش : 160 بار. • مسدس الرش الهوائي : • فتحة رش : 2 - 3 بوصة. - ضغط رش : 3 بار.
تجهيز السطح:	<ul style="list-style-type: none"> • يجب ان يكون السطح جاف و خال من الشوائب و الشحومات • و ان يكون مدهون بالبائى المناسب.