

دهان كاتم للصوت ١,٩٤٩

الوصف:	دهان كاتم للصوت ذو اساس ال P.V.C سريع الجفاف فى درجات الحرارة العادية مصنع من أجود أنواع الراتنجات و المخصبات.
المميزات:	<ul style="list-style-type: none"> • مقاومة عالية للمواد الكيماوية مثل الزيوت و الشحوم و المواد البترولية و المحاليل المائية و المنظفات الصناعية. • قوة إلتصاق عالية. • مقاومة عالية للصدم. • سريع الجفاف فى درجات الحرارة العادية.
أوجه الإستخدام:	• يستخدم فى إعادة دهان احواض محركات السيارات و الأجزاء السفلية للسيارة مثل الشاسية و الجزء السفلي من تنك البنزين.... الخ.
اللون:	متوفر باللون الرمادى / الأسود.
المظهر النهائى:	مط.
الكثافة النوعية:	١,٤٧ ± ٠,٠٥ جم / سم ^٣
نسبة المواد الصلبة بالحجم:	٤٩,٥ ± ٠,١ %
نسبة المواد الصلبة بالوزن:	٧٠,٧٥ ± ٠,١ %
معدل الفرد نظريا:	١,٣ م ^٢ / كجم (بسمك فيلم جاف ٢٥٠ ميكرون).
سمك الفليم (أثناء الدهان):	٥٠٠ - ١٠٠٠ ميكرون.
سمك الفيلم جاف:	٣٠٠ - ٨٠٠ ميكرون.
زمن الجفاف:	<ul style="list-style-type: none"> • سطحى: ٣٠ دقيقة (عند درجة حرارة ٢٥ م و ٦٠ % رطوبة نسبية). • تام: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م و ٦٠ % رطوبة نسبية).
زمن إعادة الدهان:	<ul style="list-style-type: none"> • أقل مدة: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م و ٦٠ % رطوبة نسبية). • أقصى مدة: غير محدود.
الصلاحية:	٦ شهور محكم الغلق فى عبوة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الرطوبة.
المخفف:	ثرباكين رقم ١٠٧٧٣.
الأدوات المستخدمة:	<ul style="list-style-type: none"> • مسدس الرش المناسب. • الفرشاة.
تجهيز السطح:	<ul style="list-style-type: none"> • يجب ان يكون السطح جاف و خال من الشوائب و الشحوم. • لا يتم الدهان فى درجة رطوبة اعلى من ٦٠% او درجة حرارة أقل من ١٠ م.