

دهان إيبوكسى للأرضيات ١١٦٩

الوصف:	دهان أرضيات إيبوكسى خال من المذيبات ذو مكونين عالى الجودة مصنع من أجود أنواع الأيبوكسيات.
المميزات:	<ul style="list-style-type: none"> • يعطى لمعة عالية و ثابتة. • إنسيابي و سهل الإستخدام. • مرونة و صلابة عالية. • مقاومة عالية للاحتكاك. • مقاومة عالية للكيمياويات و الزيوت.
أوجه الإستخدام:	<ul style="list-style-type: none"> • يستخدم فى دهان أرضيات المصانع و الشركات و المخازن. • يستخدم فى دهان أرضيات الارصفة و الموانى.
اللون:	متوفر بجميع الألوان (كارتلة ألوان باكين).
المظهر النهائى:	شديد اللمعة.
الكثافة النوعية:	١,٢٠ جم / سم ^٣
نسبة المواد الصلبة بالحجم:	٩٥ ± ٣ % (تقريباً).
معدل الفرد نظرياً:	٦ - ٧ م ^٢ / كجم (بسمك فيلم ١٤٠ ميكرون جاف).
سبك الفليم (أثناء الدهان):	١٥٠ ميكرون.
سبك الفيلم جاف:	١٤٠ ميكرون.
زمن الجفاف:	<ul style="list-style-type: none"> • سطحى: ٢ - ٣ ساعات (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠ % رطوبة نسبية). • تام: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠ % رطوبة نسبية).
زمن إعادة الدهان:	<ul style="list-style-type: none"> • أقل مدة: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠ % رطوبة نسبية). • أقصى مدة: غير محدودة.
الصلاحية:	١٢ شهراً محكم الغلق فى عبوة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الرطوبة.
المخفف:	ثنر باكين رقم ٣٤٥٥.
المصلب المستخدم:	مصلب باكين رقم ١١٠٦٨.
نسبة الخلط:	• وزناً: ١٠ (دهان): ٦ (مصلب).
صلاحية الكمية المخلوطة:	<ul style="list-style-type: none"> • ١ ساعة (عند درجة حرارة ٢٠ م°). • ٣٠ دقيقة (عند درجة حرارة ٣٠ م°).
الأدوات المستخدمة:	<ul style="list-style-type: none"> • مسدس الرش اللاهوائى: • فتحة الرش: ٠,٠١٧ - ٠,٠٢٠ بوصة - ضغط الرش: ١٥٠ بار • مسدس الرش الهوائى: • فتحة الرش: ١,٨ - ٢ مم - ضغط الرش: ٣ - ٤ بار • الفرشاة أو الرولة (للمساحات الصغيرة) من صفر - ١٠ % مخفف.
تجهيز السطح:	يتم تنظيف السطح من الأتربة و الزيوت و الشحوم بالصنفرة الجافة او الفرشاة و المخفف.