

بادئ بولى يوريثان ١١١٧٢

الوصف:	بولى يوريثان بادئ ذو مكونين على الجودة مصنع من أجود أنواع الأكريليك.
المميزات:	<ul style="list-style-type: none"> • سريع الجفاف. • مرونة و صلابة عالية. • مقاومة عالية للاحتكاك. • مقاومة عالية للكيمياويات والزيوت. • طول مدة صلاحية الكمية المخلوطة.
أوجه الإستخدام:	<ul style="list-style-type: none"> • يستخدم كبادئ او برايمر للأسطح التى سوف يتم دهانها بالبولى يوريثان. • يستخدم لدهان الأسطح المعدنية و الخشبية و البلاستيكية...إلخ.
اللون:	متوفر باللون الابيض ، الرمادى و البنى.
المظهر النهائى:	مطفى.
الكثافة النوعية:	١,٢٨ ± ٠,١ جم / سم ^٣
نسبة المواد الصلبة بالحجم:	٤٦ % (للألوان الفاتحة).
نسبة المواد الصلبة بالوزن:	٦٣ %.
معدل الفرد نظريا:	٧ م ^٢ / كجم (بسمك فيلم جاف ٥٠ ميكرون).
سمك الفليم (أثناء الدهان):	١٠٠ ميكرون.
سمك الفليم جاف:	٤٦ ميكرون.
زمن الجفاف:	<ul style="list-style-type: none"> • سطحى: ١٥ دقيقة (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠ % رطوبة نسبية). • تام: ٤ - ٦ ساعات (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠ % رطوبة نسبية).
زمن إعادة الدهان:	<ul style="list-style-type: none"> • أقل مدة: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠ % رطوبة نسبية). • أقصى مدة: غير محدود.
الصلاحية:	١٢ شهراً محكم الغلق فى عبوة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الرطوبة.
المخفف:	ثرباكين رقم ١٠٧٢٢ او ١٠٨٦٩.
المصلب المستخدم:	مصلب باكين رقم ١١١٧٤ او ١٠٤ او ١٠٨.
نسبة الخلط:	<ul style="list-style-type: none"> • وزناً: ١٠٠ (دهان): ١٠ (مصلب). • حجماً: ١٢ (دهان): ١ (مصلب).
صلاحية الكمية المخلوطة:	٤ ساعات (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠ % رطوبة نسبية).
الأدوات المستخدمة:	<ul style="list-style-type: none"> • مسدس الرش اللاهوائى: • فتحة الرش: ٠,١٩ - ٠,٢٤ بوصة - ضغط الرش: ٢٠٠ بار • مسدس الرش الهوائى: • فتحة الرش: ١,٨ - ٢,٢ بوصة - ضغط الرش: ٥ - ٧ بار • الفرشاة أو الرولة (للمساحات الصغيرة) من صفر - ١٠ % مخفف.
تجهيز السطح:	• يجب ان يكون السطح جاف و خال من الشوائب و الشحومات.