

دهان كاتم للصوت ١٢٥

الوصف:	دهان كاتم للصوت سريع الجفاف فى الظروف الجوية العادية مصنع من أجود أنواع الراتنجات و المخضبات.
المميزات:	<ul style="list-style-type: none"> مقاومة عالية للمواد الكيماوية مثل الزيوت و الشحوم و المواد البترولية و المحاليل المائية و المنظفات الصناعية. درجة إلتصاق عالية. مرونة عالية. سريع الجفاف فى درجات الحرارة العادية.
أوجه الإستخدام:	<ul style="list-style-type: none"> يستخدم فى إعادة دهان احواض محركات السيارات و الأجزاء السفلية للسيارة مثل الشاسية و الرفرف.... الخ.
اللون:	متوفر باللون الرمادى / الأسود.
المظهر النهائى:	مط.
الكثافة النوعية:	1,47 ± 0,1 جم / سم ³
نسبة المواد الصلبة بالحجم:	49,5 %
نسبة المواد الصلبة بالوزن:	70 %
معدل الفرد نظريا:	2 - 3 م ² / كجم (بسمك فلم جاف 200 - 400 ميكرون).
سمك الفيليم (اثناء الدهان):	500 ميكرون.
سمك الفيليم جاف:	250 ميكرون.
زمن الجفاف:	<ul style="list-style-type: none"> سطحى: 20 - 30 دقيقة (عند درجة حرارة 25 م⁰ و 60 % رطوبة نسبية). تام: 24 ساعة (عند درجة حرارة 25 م⁰ و 60 % رطوبة نسبية).
زمن إعادة الدهان:	<ul style="list-style-type: none"> أقل مدة: 24 ساعة (عند درجة حرارة 25 م⁰ و 60 % رطوبة نسبية). أقصى مدة: غير محدود.
الصلاحيّة:	6 شهور محكم الغلق فى عبوة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الرطوبة.
المخفف:	ثنر باكين رقم 10773 او 10101.
الأدوات المستخدمة:	<ul style="list-style-type: none"> مسدس الرش المناسب. الفرشاة.
تجهيز السطح:	<ul style="list-style-type: none"> يجب ان يكون السطح جاف و خال من الشوائب و الشحوم. يجب ان يتم دهان السطح اولا بالبادئ المناسب. لا يتم الدهان فى درجة رطوبة اعلى من 85% او درجة حرارة أقل من 10 م⁰.