

دهان بولى يوريثان ١٠٧

الوصف:	دهان بولى يوريثان ذو مكونين عالى الجودة مصنع من أجود أنواع راتنجات البوليستر.
المميزات:	<ul style="list-style-type: none"> • يعطى لمعة عالية. • يستخدم للأعمال الداخلية والخارجية. • يعطى صلابة و ثبات للألوان. • إنسيابى و سهل الإستخدام. • قوة إلتصاق عالية على مختلف الأسطح.
أوجه الإستخدام:	• يستخدم للأسطح الحديدية.
اللون:	متوفر بجميع الألوان (كارتلة ألوان باكين) .
المظهر النهائى:	عالى اللمعة.
الكثافة النوعية:	1,21 ± 0,05 جم / سم ³
نسبة المواد الصلبة بالحجم:	63 ± 1 %
معدل الفرد نظريا:	8 - 10 م ² / كجم (بسمك فيلم جاف 35 ميكرون).
سمك الفيلم (اثناء الدهان):	70 - 80 ميكرون.
سمك الفيلم جاف:	40 - 50 ميكرون.
زمن الجفاف:	<ul style="list-style-type: none"> • سطحى: 6 - 8 ساعة (عند درجة حرارة 25° م و 60 % رطوبة نسبية). • تام: 17 أيام (عند درجة حرارة 25° م و 60 % رطوبة نسبية).
زمن إعادة الدهان:	<ul style="list-style-type: none"> • أقل مدة: 24 ساعة (عند درجة حرارة 25° م و 60 % رطوبة نسبية). • أقصى مدة: غير محدودة.
الصلاحية:	12 شهراً محكم الغلق فى عبوتة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الرطوبة.
المخفف:	ثنر باكين رقم 109 او 10722.
المصلب المستخدم:	مصلب باكين 108.
نسبة الخلط:	100 (دهان): 40 (مصلب) وزناً.
صلاحية الكمية المخلوطة:	4 ساعات (عند درجة حرارة 25° م و 60 % رطوبة نسبية).
الأدوات المستخدمة:	<ul style="list-style-type: none"> • مسدس الرش الهوائى: • فتحة الرش: 1,8 - 2 مم • ضغط الرش: 3 - 5 بار
تجهيز السطح:	• يجب ان يكون السطح جاف و خال من الشوائب و الشحومات و ان يكون مدهون بالبادئ المناسب.