

ورنيش مؤخر للحريق ١٠٤١

<p>الوصف: ورنيش مؤخر للحريق لاحتوائه على المطاط الكلورى و مذيبات غير قابلة للاشتعال طبقا للمواصفات القياسية الالمانية DIN 53382 و المواصفات القياسية الامريكية A.S.T.M</p>	
<p>المميزات:</p> <ul style="list-style-type: none"> • مقاومة عالية جدا لدرجات الحرارة العالية. • قوة التصاق عالية. • إنسيابى و سهل الإستخدام. 	
<p>أوجه الإستخدام:</p> <ul style="list-style-type: none"> • دهان الأسطح الخشبية و الحديدية و الخرسانية المختلفة. • يستخدم لدهان كابلات الكهرباء لحمايةها من الحريق. 	
<p>اللون: شفاف.</p>	
<p>المظهر النهائى: نصف لامع.</p>	
<p>الكثافة النوعية: ١,١٥ جم / سم^٣</p>	
<p>نسبة المواد الصلبة بالحجم: ٤٣ - ٤٥ % (تقريبا).</p>	
<p>معدل الفرد نظريا: ٦ م^٢ / كجم (بسمك فيلم جاف ٦٠ ميكرون).</p>	
<p>سمك الفيلم (اثناء الدهان): ١٣٥ ميكرون.</p>	
<p>سمك الفيلم جاف: ٦٠ ميكرون.</p>	
<p>زمن الجفاف:</p> <ul style="list-style-type: none"> • سطحى: ١٥ دقيقة (عند درجة حرارة ٢٥ م^٢ و ٦٠ % رطوبة نسبية). • تام: ٣ ساعات (عند درجة حرارة ٢٥ م^٢ و ٦٠ % رطوبة نسبية). 	
<p>زمن إعادة الدهان:</p> <ul style="list-style-type: none"> • أقل مدة: ٣ ساعات (عند درجة حرارة ٢٥ م^٢ و ٦٠ % رطوبة نسبية). • أقصى مدة: غير محدودة. 	
<p>الصلاحية: ١٢ شهراً محكم الغلق فى عبوتة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الرطوبة.</p>	
<p>المخفف: باكين ثنر رقم ١٠١٤٠.</p>	
<p>الأدوات المستخدمة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • بالفرشاة أو الرولة: • نسبة التخفيف: ٥ - ١٠ مخفف. 	
<p>تجهيز السطح: يجب أن يكون السطح جاف و خالى من الأتربة و الزيوت و الشحوم.</p>	