

**انتى فاولنج ١٠٤٣٥**

<b>الوصف:</b>	دهان (انتى فولنج) مقاوم للحشف البحرى مصنع من أجود أنواع الراتنجات و الاكاسيد الغير عضوية.
<b>المميزات:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مقاوم لنمو الطحالب و النباتات و الاعشاب البحرية (الحشف).</li> <li>قوة التصاق عالية.</li> <li>مرونة عالية و تحمل للصدمات.</li> </ul>
<b>أوجه الإستخدام:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يستخدم فى دهان الاجزاء المغمورة بالمياه (المالحة / العذبة) فى السفن و المراكب.</li> </ul>
<b>اللون:</b>	متوفر باللون البنى / الازرق.
<b>المظهر النهائى:</b>	نصف مط.
<b>معدل الفرد نظريا:</b>	٣ م <sup>٢</sup> / كجم (بسمك فيلم جاف ١٠٠ ميكرون).
<b>زمن الجفاف:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>سطحى: ٣ - ٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م<sup>٠</sup> و ٦٠ % رطوبة نسبية).</li> <li>تام: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م<sup>٠</sup> و ٦٠ % رطوبة نسبية).</li> </ul>
<b>زمن إعادة الدهان:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>أقل مدة: ٨ ساعات (عند درجة حرارة ٢٥ م<sup>٠</sup> و ٦٠ % رطوبة نسبية).</li> <li>أقصى مدة: غير محدودة.</li> </ul>
<b>الصلاحية:</b>	١٢ شهراً محكم الغلق فى عبوة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الرطوبة.
<b>المخفف:</b>	ثتر باكين رقم ١١٥٠٠.
<b>الأدوات المستخدمة:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مسدس الرش الهوائى: من صفر - ١٠ % مخفف.</li> <li>فتحة الرش: ٣,٣ مم - ضغط الرش: ٣ - ٤ بار</li> <li>الفرشاة او الرولة: (من صفر - ٥ % مخفف).</li> </ul>
<b>تجهيز السطح:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يجب ان يكون السطح جاف و خال من الشوائب و الشحومات و ان يكون مدهون بالبادئ المناسب.</li> </ul>