

**دهان الكتروستاتيك ١٠٥٦٠**

دهان حرارى الكتروستاتيك على الجودة مصنع من أجود أنواع راتنجات الأكريليك.	<b>الوصف:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يعطى قوة و صلابة لطبقة الدهان.</li> <li>• يعطى ثبات للون.</li> <li>• مقاومة عالية للاحتكاك والخدش.</li> <li>• قوة التصاق عالية.</li> <li>• تحمل الصدمات و مرونة عالية.</li> </ul>	<b>المميزات:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يستخدم لدهان الأسطح و المشغولات المعدنية و الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات / المراوح وغيرها.</li> </ul>	<b>أوجه الإستخدام:</b>
وفق قائمة ألوان باكين.	<b>اللون:</b>
لامع.	<b>المظهر النهائى:</b>
١,١ ± ٠,٠٥ جم / سم <sup>٢</sup>	<b>الكثافة النوعية:</b>
١٠٠ - ١٢٠ ثانية علي مقياس فوردر رقم ٤.	<b>اللزوجة:</b>
٤٦ ± ١ %	<b>نسبة المواد الصلبة بالحجم:</b>
٥٦ ± ١ %	<b>نسبة المواد الصلبة بالوزن:</b>
٨ - ١٠ م <sup>٢</sup> / كجم (بسمك فيلم جاف ٣٥ ميكرون).	<b>معدل الفرد نظريا:</b>
٨٠ - ٩٠ ميكرون.	<b>سمك الفليم (اثناء الدهان):</b>
٣٠ - ٤٠ ميكرون.	<b>سمك الفيلم جاف:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ٣٠ دقيقة (عند ١٥٠ م<sup>٠</sup>).</li> <li>• ٢٠ دقيقة (عند ١٨٠ م<sup>٠</sup>).</li> </ul>	<b>زمن الجفاف:</b>
١٢ شهراً محكم الغلق فى عبوة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الرطوبة.	<b>الصلاحية:</b>
ثنر باكين رقم ١٠٥٦١ او ١٠٨٩٩.	<b>المخفف:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يجب التخفيف الى درجة اللزوجة المناسبة.</li> <li>• يتم الرش بمسدس الرش الالكتروستاتيكي.</li> <li>• يترك السطح بعد الرش لمدة من ٥ - ١٠ دقائق.</li> <li>• يتم إدخال السطح بعد ذلك فى فرن عند درجة حرارة ١٨٠ م<sup>٠</sup> لمدة ٢٠ دقيقة أو ١٥٠ م<sup>٠</sup> لمدة ٣٠ دقيقة.</li> </ul>	<b>الأدوات المستخدمة:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• لايجب الدهان في حالة زيادة الرطوبة عن ٦٠% و درجة حرارة أقل من ١٠ م<sup>٠</sup>.</li> <li>• يجب ان يكون السطح جاف و خال من الشوائب و الصدأ و الدهون.</li> </ul>	<b>تجهيز السطح:</b>