

**دهان بيتوميني مط ١١٣٤**

الوصف:	دهان بيتوميني مط عالي الجودة.
المميزات:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قوة التصاق عالية.</li> <li>• إنسيابي و سهل الإستخدام.</li> <li>• متوسط اللزوجة.</li> <li>• معدلات فرد عالية.</li> <li>• حماية عالية ضد تسرب المياه و الرطوبة.</li> </ul>
أوجة الإستخدام:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يستخدم خصيصا لمواسير و تنكات المياه و الابار.</li> </ul>
اللون:	متوفر باللون الأسود.
المظهر النهائي:	مط .
الكثافة النوعية:	$1 \pm 0.1$ جم / سم <sup>3</sup>
نسبة المواد الصلبة بالحجم:	٦٠ % (تقريباً).
معدل الفرد نظريا:	١٠ - ١٢ م <sup>2</sup> / كجم (بسمك فيلم جاف ٥٠ ميكرون).
زمن الجفاف:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سطحي: ٣ - ٤ ساعات (عند درجة حرارة ٢٥ م<sup>2</sup> و ٦٠ % رطوبة نسبية).</li> <li>• تام: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م<sup>2</sup> و ٦٠ % رطوبة نسبية).</li> </ul>
زمن إعادة الدهان:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• أقل مدة: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م<sup>2</sup> و ٦٠ % رطوبة نسبية).</li> <li>• أقصى مدة: غير محدودة.</li> </ul>
الصلاحية:	١٢ شهراً محكم الغلق في عبوة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الرطوبة.
المخفف:	ثرباكين ١١٥٠٠.
الأدوات المستخدمة:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مسدس الرش الهوائي: من ١ - ٥ % مخفف.</li> <li>• فتحة الرش: ٢ - ٣ مم</li> <li>• الفرشاة او الرولة (للمساحات الصغيرة): من ٥ - ١٠ % مخفف.</li> </ul>
تجهيز السطح:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• للأسطح الجديدة: يتم الترميل حتى Sa 2.5 او التنظيف بفرشاة سلك للحصول على سطح نظيف.</li> <li>• للأسطح القديمة: يجب ان يكون السطح جاف و خالي من الأتربة و الزيت و الشحوم.</li> </ul>