

بوية الومونيوم ١١٤٠٤

الوصف:	بوية الومونيوم عالية الجودة تتحمل درجات الحرارة العالية حتى ١٨٠°م.
المميزات:	<ul style="list-style-type: none"> • مقاومة لدرجات الحرارة العالية. • قوة التصاق عالية. • يعطى سطح نصف لامع. • إنسيابي و سهل الإستخدام.
أوجه الإستخدام:	<ul style="list-style-type: none"> • دهان الأسطح المعدنية المختلفة الداخلية والخارجية المعرضة لدرجات حرارة حتى ١٨٠ م. • تستخدم لدهان التنكات والمواسير.
اللون:	متوفر بلون الالومونيوم.
المظهر النهائي:	نصف لامع.
الكثافة النوعية:	١,٠٠ ± ٠,٠٥ جرام / سم ^٣
نسبة المواد الصلبة بالحجم:	٤٥ %.
معدل الفرد نظريا:	٩ م ^٢ / كجم (بسمك فيلم جاف ٥٠ ميكرون).
سمك الفليم (اثناء الدهان):	١٠٠ ميكرون.
سمك الفيلم جاف:	٤٥ ميكرون.
زمن الجفاف:	<ul style="list-style-type: none"> • سطحي: ٤ - ٦ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م و ٦٠ % رطوبة نسبية). • تام: ٧ أيام (عند درجة حرارة ٢٥ م و ٦٠ % رطوبة نسبية).
الصلاحية:	١٢ شهراً محكم الغلق فى عبوة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة.
المخفف:	ثتر باكين رقم ١١٥٠٠.
الأدوات المستخدمة:	<ul style="list-style-type: none"> • مسدس الرش الهوائى: من ٥ - ١٠ % مخفف. • فتحة الرش: ٢ - ٣ مم • الفرشاة او الرولة (للمساحات الصغيرة) من صفر - ٥ % مخفف.
تجهيز السطح:	<ul style="list-style-type: none"> • يجب ان يكون السطح جاف و خال من الشوائب و الشحومات و ان يكون مدهون بالبائى المناسب.