

دهان اكريليك ١١٤٥٢

الوصف:	دهان اكريليك على الجودة مصنع من أجود أنواع راتنجات الأكريليك.
المميزات:	<ul style="list-style-type: none"> • يعطى لمعة عالية. • يعطى صلابة و ثبات للالوان. • إنسيابي و سهل الإستخدام. • قوة إلتصاق عالية على مختلف الأسطح. • مقاومة عالية للعوامل الجوية المختلفة.
أوجه الإستخدام:	<ul style="list-style-type: none"> • يستخدم للأسطح الحديدية و الخشبية و الفيبر و البلاستيك التي تم تجهيزها بالبرايمر المناسب. • يستخدم كدهان نهائى لوسائل النقل المختلفة. • يستخدم كدهان نهائى للتنكات البترولية و البحرية.
اللون:	متوفر بجميع الالوان (كارتلة الوان باكين).
المظهر النهائى:	عالى اللمعة.
الكثافة النوعية:	1,1 ± 0,1 جم / سم ³
نسبة المواد الصلبة بالحجم:	65 ± 3 %.
معدل الفرد نظريا:	10 م ² / كجم (بسمك فيلم جاف 50 ميكرون).
سمك الفيلم (اثناء الدهان):	100 ميكرون.
سمك الفيلم جاف:	65 ميكرون.
زمن الجفاف:	<ul style="list-style-type: none"> • سطحى: 30 دقيقة (عند درجة حرارة 25 م و 60 % رطوبة نسبية). • تام: 24 ساعة (عند درجة حرارة 25 م و 60 % رطوبة نسبية).
زمن إعادة الدهان:	<ul style="list-style-type: none"> • أقل مدة: 2 - 3 ساعة (عند درجة حرارة 25 م و 60 % رطوبة نسبية). • أقصى مدة: غير محدودة.
الصلاحية:	12 شهراً محكم الغلق فى عبوتة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الرطوبة.
المخفف:	ثنر باكين رقم 10773.
الأدوات المستخدمة:	<ul style="list-style-type: none"> • مسدس الرش اللاهوائى. • مسدس الرش الهوائى. • الفرشاة او الرولة (للمساحات الصغيرة).
تجهيز السطح:	<ul style="list-style-type: none"> • يجب ان يكون السطح جاف و خال من الشوائب و الشحومات و ان يكون مدهون بالبادئ المناسب.