

دهان بيتومينى ١١٥٤

الوصف:	دهان بيتومينى عالى الجودة لا يحتوى على اى مواد سامة.
المميزات:	<ul style="list-style-type: none"> • قوة إلتصاق عالية. • إنسيابى و سهل الإستخدام. • متوسط اللزوجة. • معدلات فرد عالية. • حماية عالية ضد تسرب المياه و الرطوبة.
أوجة الإستخدام:	<ul style="list-style-type: none"> • يستخدم خصيصا لمواسير و تنكات المياه و الابار.
اللون:	متوفر باللون الأسود.
المظهر النهائى:	نصف لامع.
الكثافة النوعية:	٠,٩٣ ± ٠,٠٥ جم / سم ^٣
نسبة المواد الصلبة بالحجم:	٥١ % (تقريباً).
معدل الفرد نظريا:	١٣,٨ م ^٢ / كجم (بسمك فيلم جاف ٤٠ ميكرون).
زمن الجفاف:	<ul style="list-style-type: none"> • سطحى: ٣ - ٤ ساعات (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠ % رطوبة نسبية). • تام: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠ % رطوبة نسبية).
زمن إعادة الدهان:	<ul style="list-style-type: none"> • أقل مدة: ٢٤ ساعة (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠ % رطوبة نسبية). • أقصى مدة: غير محدودة.
الصلاحيّة:	١٢ شهراً محكم الغلق فى عبوتة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الرطوبة.
المخفف:	ثنر باكين رقم ١١٥٠٠ أو ١٠١٥٢.
الأدوات المستخدمة:	<ul style="list-style-type: none"> • مسدس الرش الهوائى: ١ - ٥ % مخفف. • فتحة الرش: ٢ - ٣ مم • الفرشاة او الرولة (للمساحات الصغيرة): من ٥ - ١٠ % مخفف. • ضغط الرش: ٣ - ٤ بار
تجهيز السطح:	<ul style="list-style-type: none"> • للأسطح الجديدة: يتم الترميل حتى Sa 2.5 او التنظيف بفرشاة سلك للحصول على سطح نظيف. • للأسطح القديمة: يجب ان يكون السطح جاف و خالى من الأتربة و الزيت و الشحوم.