

دهان بيتومينى ١٢٥٠

الوصف:	دهان بيتومينى على الجودة مصنع من أجود أنواع الراتنجات الصناعية.
المميزات:	<ul style="list-style-type: none"> • سريع الجفاف. • قوة إلتصاق عالية. • إنسيابى و سهل الإستخدام. • حماية عالية ضد تسرب المياه و الرطوبة.
أوجه الإستخدام:	<ul style="list-style-type: none"> • دهان عازل للأسقف الخرسانية و دورات المياه و الأماكن المعرضة للرطوبة و تسرب المياه. • دهان عازل للأسقف الخرسانية النهائية و كذلك لعزل الأماكن الخرسانية أسفل خزانات المياه. • دهان عازل للأساسات الخرسانية و البدرومات المعرضة للمياة الجوفية.
اللون:	متوفر باللون الأسود.
المظهر النهائى:	نصف لامع.
سمك الفيلم جاف:	١٠٠ ميكرون.
معدل الفرد نظريا:	٥ - ٧ م ^٢ / كجم (بسمك فيلم جاف ١٠٠ ميكرون).
زمن الجفاف:	<ul style="list-style-type: none"> • سطحى: ٣٠ دقيقة (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠ % رطوبة نسبية). • تام: ٨ ساعات (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠ % رطوبة نسبية).
زمن إعادة الدهان:	<ul style="list-style-type: none"> • أقل مدة: ١٠ ساعات (عند درجة حرارة ٢٥ م° و ٦٠ % رطوبة نسبية). • أقصى مدة: غير محدودة.
الصلاحية:	١٢ شهراً محكم الغلق فى عبوتة الأصلية بمكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة و الرطوبة.
المخفف:	ثتر باكين ١٠١٥٢.
الأدوات المستخدمة:	<ul style="list-style-type: none"> • مسدس الرش اللاهوائى: من صفر - ٥ % مخفف. • فتحة الرش: ٠,١٧ - ٠,٢١ بوصة - ضغط الرش: ١٨٠ - ٢٠٠ بار • مسدس الرش الهوائى: من ١٠ - ٢٠ % مخفف. • فتحة الرش: ١,٨ - ٢ مم - ضغط الرش: ٣ - ٤ بار • الفرشاة او الرولة (للمساحات الصغيرة): من صفر - ٥ % مخفف.
تجهيز السطح:	<ul style="list-style-type: none"> • للأسطح الجديدة: يتم الترميل حتى Sa 2.5 او التنظيف بفرشاة سلك للحصول على سطح نظيف. • للأسطح القديمة: يجب أن يكون السطح جاف و خالى من الأتربة و الزيوت و الشحوم.